



FACOROOF PRO



ECRAN de SOUS-TOITURE ARME SOUPLE

POIDS	EN1849-2	140 gr/ m ²
DIMENSIONS ROULEAUX		75 M ² / 1,5 X 50 ml
POIDS du ROULEAU		.+- 10,50 Kg
MATERIAU		Polypropylène micro-perforé avec ou sans bande auto-collante
RESISTANCE		
à la TRACTION	EN 12311-1 MD EN 12311-1 CMD	260 N /50 mm 180 N /50 mm
à la DECHIRURE AU CLOU	EN 12310-1 MD EN 12310-1 CMD	>110N >110N
ELONGATION	EN 12311-1 MD EN 12311-1 CMD	60% 60%
AUX TEMPERATURES	EN 1109	. - 24 °C / + 70 °C
VALEUR Sd	EN 12572	0,04 m (+- 0,015m)
REACTION AU FEU	EN 13501	CLASSE E
ETANCHEITE à l'EAU	EN 1928	W1
R2sistance aux UV		3 mois maximum
FACOZINC FACOMETAL s.a RUE DES 7 ACTIONS 39 B-6060 GILLY Tél : +32 71 42 06 75 Fax : + 32 71 28 62 89 TVA BE 433 671 558		 EN 13859-1

